




透水シート・防草シート

イナシート

土と水をコントロール

土中において粒度の異なる層を分離し安定した透水性を維持します。また、高い引張強度で土中にある雑草の発芽を抑え、発芽した種子の芽を下に根付かせません。

※イタドリ・スギナやイネ科の雑草は貫通の恐れがあります。
※曝露でのご使用はおすすめできません。



雑草の繁茂抑制(砂利・碎石下イナシート40敷設例)

※PPは土中内の酸・アルカリに対して耐久性が高い
※薄いためイナシートは、土粒子がシートの中に入りこむ事もなく、目詰まりを起こす心配が少ないです。
厚みのあるシートはその中に土粒子が溜まるおそれがあり、透水性を損なう可能性があります。




インターロッキングブロックの不同沈下防止


イナシートはインターロッキングブロックの陥没を防止することができます。敷砂と路床土を分離するようにイナシートを敷設することで降雨浸透水により、砂逃げを防ぐと共に透水性舗装の状態も損ないません。

有孔管の目詰まり防止

有孔管あり



有孔管なし



イナシート敷設部分

土壌分離・フィルター吸出防止

	イナシート30	イナシート40
色	ブラック	ブラック
サイズ	1m×50m・2m×50m	1m×50m・2m×50m
厚み	0.3mm	0.4mm
透水係数	1×10 ⁻²	1×10 ⁻²
質量	60g/m ²	100g/m ²
引張強度	100N/5cm	200N/5cm
引裂強さ	150N/5cm	200N/5cm
雑草防止	100m ² 当り 0.3人	100m ² 当り 0.3人
設計単価	260円/m ²	360円/m ²

防草用に1m²当り1~2本を基準に(別売)

固定ピン
4×35w×230
(45g×本)



ワッシャー
不織布
4t×80



グリーン

ブラウン



光陽マテリアル株式会社

〒362-0809 埼玉県北足立郡伊奈町中央 2-267
TEL048-720-5252 FAX048-720-5488
URL <https://koyo-material.co.jp/>

代理店